AKEMI®

Letterverf

Technische toelichtingen

Karakteristiek:
AKEMI® letterverf is een ééncomponentenlak op basis van luchtdrogende alkydhars. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Zeer laag viscose consistentie, daardoor ook met fijn penseel op te brengen.
- Geen uitvloeien bij poreuze zuigende stenen.
- Snelle droging
- Hoog dekvermogen
- Zeer goede hechting op steen, hout en metaal.
- Hoge weer- en lichtbestendigheid.
- Vrij van zware metaalverbindingen (lood, chroom, cadmium)

Gebruik:
AKEMI® letterverf vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:
1. De ondergrond moet zuiver, ontvet, volkomen droog en ruw zijn.
2. Goed schudden voor gebruik, indien nodig verdunnen met AKEMI letterverf verdunner.
3. Letterverf is door toegave van AKEMI® letterverf verdunner ca. 5% ook spuitbaar.
4. Gereedschap kan met AKEMI® letterverf verdunner of nitro-verdunner gereinigd worden.

Bijzondere tip:
- Als bescherming voor de handen kan AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruikt worden.

Technische gegevens:

Kleuren:	zwart, wit, verkeerswit, bruin, hellgrijs, antiek zilver, donkergrijs, antiek goud, roodbruin, rapsgeel, oker, signaalblauw, signaalrood, grasgroen, antraciet, leembruin, donker goud, diabas, koper, brons
Verbruik:	0,5 – 1 m²/liter
Droging:	stofdroog na 30 min.
Opslag:	ca. 1 jaar na productiedatum houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel (5 – 25°C) en vorstvrij bewaren.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Ter attentie:
Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. Er wordt de gebruiker aangeraden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal.